

5.14. Պինդ օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման և վերամշակման ժամանակ, 2005 թվական

Ըստ պինդ օգտակար հանածոներ արդյունահանող կազմակերպություններից ստացված վիճակագրական հաշվետվությունների ամփոփ տվյալների, 2005թ. հանրապետությունում արդյունահանված պինդ օգտակար հանածոների ծավալների վերաբերյալ հիմնական ցուցանիշները բերված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում:

Պինդ օգտակար հանածոների ծավալներն ու կորուստներն արդյունահանման ժամանակ, 2005թ.

	Արդյունահանում	Կորուստները մարվող պաշարներից, %
Գիպսատար կավեր, <i>խոր. մ</i>	56227.1	16.2
Շինաքար, <i>խոր. մ</i>	2303.9	57.1
Բազալտ, <i>խոր. մ</i>	98833.5	16.5
Տուֆ, <i>խոր. մ</i>	1005647.5	9.1
Լիտոիդային պեմզա, <i>խոր. մ</i>	131015.0	8.1
Գրանիտ, <i>խոր. մ</i>	215.2	52.6
Մարմար, <i>խոր. մ</i>	2747.2	51.7
Ավազ, <i>խոր. մ</i>	18668.0	1.0
Խիճ, <i>խոր. մ</i>	26595.0	8.0
Ֆելզիտ, <i>խոր. մ</i>	12072.1	35.6
Կավ, <i>խոր. մ</i>	81789.9	0.002
Կրաքար, <i>խոր. մ</i>	288229.2	0.5
Հրաբխային խարամ, <i>խոր. մ</i>	10859.6	0.0
Պեռլիտ, <i>խոր. մ</i>	28712.0	2.0
Բազալտի խիճ, <i>խոր. մ</i>	37000.0	10.0
Ավազակոպճային խառնուրդ, <i>խոր. մ</i>	90683.8	2.3
Տրավերտին, <i>խոր. մ</i>	28338.2	18.1
Պորֆիրիտ, <i>խոր. մ</i>	129.0	77.4
Տուֆավազաքար, <i>խոր. մ</i>	258.1	78.2
Գրանոդիորիտ, <i>խոր. մ</i>	8.2	46.8
Կոպիճ, <i>խոր. մ</i>	16642.0	0.0
Կվարցիտ, <i>տ</i>	5446.0	8.2
Դիատոմիտ, <i>խոր. մ</i>	17699.5	0.4
Պղնձամոլիբդենային հանքաքար, <i>հազ. տ</i>	10224.7	2.0
Պղինձ, <i>տ</i>	23412.9	2.2
Մոլիբդեն, <i>տ</i>	4701.7	2.2
Քարաղ, <i>տ</i>	34986.7	24.3
Ցինկ, <i>տ</i>	4850.0	5.1
Ոսկի, <i>կգ</i>	481.1	5.6
Արծաթ, <i>կգ</i>	9665.0	5.9
Լիպարիտային բազալտային հունք, <i>խոր. մ</i>	5900.0	26.3
Գորշածուխ, <i>խոր. մ</i>	3900.0	3.8

5.ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

Պինդ օգտակար հանածոների արդյունահանումն ըստ ՀՀ մարզերի, 2005թ.

	ք.երե- վան	Արագա- ծոտն	Արա- րատ	Արմա- վիր	Գեղար- քունիք	Լոռի	Կոտայք	Շիրակ	Սյունիք	Վայոց ձոր	Տավուշ
Գիպսատար կավեր, խոր. մ	56227.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Շինարար, խոր. մ	-	156.1	-	-	-	-	-	1888.0	259.8	-	-
Բազալտ, խոր. մ	78026.0	-	-	-	-	348.5	16555.0	210.0	-	-	3694.0
Տուֆ, խոր. մ	937935.0	34256.5	-	777.0	1460.0	-	-	28048.0	3171.0	-	-
Լիտոիդային պեմզա, խոր. մ	6759.0	-	-	-	-	-	124256.0	-	-	-	-
Գրանիտ, խոր. մ	30.0	-	-	-	-	153.7	31.5	-	-	-	-
Մարմար, խոր. մ	30.0	-	-	-	-	-	2367.2	-	-	-	350.0
Ավազ, խոր. մ	-	-	17779.0	-	889.0	-	-	-	-	-	-
Խիճ, խոր. մ	1350.0	-	-	-	-	-	-	25245.0	-	-	-
Ֆելզիտ, խոր. մ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12072.1
Կավ, խոր. մ	-	-	81747.8	-	-	-	42.1	-	-	-	-
Կրաքար, խոր. մ	-	-	287194.0	-	-	-	321.5	-	-	-	713.7
Հրաբխային խարամ, խոր. մ	-	10718.6	-	-	-	-	-	141.0	-	-	-
Պեռլիտ, խոր. մ	-	28712.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Բազալտի խիճ, խոր. մ	-	-	-	-	-	-	37000.0	-	-	-	-
Ավազակոպճային խառնուրդ, խոր. մ	-	-	32523.0	-	-	807.8	-	37079.0	-	-	20274.0
Տրավերտին, խոր. մ	7113.0	-	7605.2	-	-	-	13620.0	-	-	-	-
Պորֆիրիտ, խոր. մ	-	-	-	-	-	129.0	-	-	-	-	-
Տուֆավազաքար, խոր. մ	-	-	-	-	-	258.1	-	-	-	-	-
Գրանոդիորիտ, խոր. մ	-	-	-	-	-	-	8.2	-	-	-	-
Կոպիճ, խոր. մ	-	-	-	-	-	16642.0	-	-	-	-	-
Կվարցիտ, տ	-	-	-	-	-	-	5446.0	-	-	-	-
Ղիատոմիտ, խոր. մ	-	-	17699.5	-	-	-	-	-	-	-	-
Պղնձամոլիբդենա- յին հանքաքար, հազ. տ	-	-	-	-	-	-	-	-	10224.7	-	-
Պղինձ, տ	-	-	-	-	-	-	-	-	23412.9	-	-
Մոլիբդեն, տ	-	-	-	-	-	-	-	-	4701.7	-	-
Քարաղ, տ	34986.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ցինկ, տ	-	-	-	-	-	-	-	-	4850.0	-	-
Ոսկի, կգ	-	-	-	-	-	-	-	-	481.1	-	-
Արծաթ, կգ	-	-	-	-	-	-	-	-	9665.0	-	-
Լիպարիտային բազալ- տային հումք, խոր. մ	-	-	-	-	-	-	5900.0	-	-	-	-
Գորշածուխ, խոր. մ	-	-	-	-	-	-	3900.0	-	-	-	-

Մակաբացված ապարների հանքահարստացումից և արտադրական թափոնների վերամշակումից ստացված օգտակար հանածոների ծավալները, 2005թ.

	Փաստացի վերամշակված օգտակար հանածոներ	Փաստացի ստացված օգտակար հանածոներ	%-ով վերամշակումից
Բազալտ, <i>խոր. մ</i>	1044.4	759.4	72.7
Տուֆ, <i>խոր. մ</i>	20231.0	13433.6	66.4
Ավազակոպճային խառնուրդ, <i>խոր. մ</i>	28742.0	28742.0	100.0
Լիտոիդային պեմզա, <i>խոր. մ</i>	33630.0	22095.0	65.7
Ավազ, <i>խոր. մ</i>	1070.0	889.0	83.1
Մարմար, <i>խոր.մ</i>	3492.8	3492.8	100.0
Գրանիտ, <i>խոր. մ</i>	150.0	150.0	100.0
Գրանոդիորիտ, <i>խոր. մ</i>	8210.0	8110.0	98.8
Տուֆավազաքար, <i>խոր. մ</i>	122.1	122.1	100.0
Պղնձամոլիբդենային հանքաքար, <i>հազ. տ</i>	10831.4	62.0	0.6
Պղինձ, <i>տ</i>	21592.9	14912.4	69.1
Մոլիբդեն, <i>տ</i>	4650.5	3451.6	74.2
Սելեն, <i>տ</i>	19.3	13.4	69.4
Ռենիում, <i>կգ</i>	516.1	53.7	10.4
Թելուր, <i>կգ</i>	1081.7	1073.3	99.2
Բիսմութ, <i>տ</i>	11.2	5.3	47.3
Ծծումբ, <i>հազ. տ</i>	57.4	17.5	30.5
Ոսկի, <i>կգ</i>	48.3	13.6	28.2
Արծաթ, <i>տ</i>	2.3	1.2	52.2

Մակաբացված (ներտարողունակ) ապարների և հանքահարստացման թափոնների օգտագործումը, 2005թ.

(*հազ. խոր. մ*)

	Մակաբացված (ներտարողունակ) ապարներ	Հանքահարստացման թափոններ
Ընդհանուր ծավալը	72406.3	1311.7
Օգտագործված է, ընդամենը	53676.9	414.9
այդ թվում`		
չհնանյութերի արտադրության համար, ներառյալ ավելորդաբեռի լցումը	53675.0	414.9
հանքակտրվածքների և քարհանքերի լիցքի (ներքին) լցակույտի համար	1.6	-
օգտակար հանածոների արդյունահանման հետևանքով աղտոտված տարածքների վերականգնման նպատակով (ռեկուլտիվացիա)	0.3	-